


## Leistungserklärung

Nr. 24.06.011.11 (D)/ 3-6-2024

1. Eindeutiger Kenncode	Gesteinskörnung 8-16
2. Identifikation	Körnung 8-16 Nach EN-12620 (2002+A1 2008)
3. Verwendungszweck	Gesteinskörnung für Beton
4. Name, Kontaktanschrift des Herstellers	 Teunesen Sand und Kies GmbH Hüdderath 5 D-47652 Weeze
5. Name, Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Nicht relevant
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Die notifizierte Stelle BÜV NW, (0778) hat die Erstinspektion des Werks und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle. Zertifikat Nr. 0778-CPR-8.069-1-3 GKB
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird	Nicht relevant

### 9. Erklärte Leistung

Paragraaf	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte tech. Spezifikation												
4.3	Kornzusammensetzung	G <sub>C</sub> 85/20	EN-12620												
4.3	Kornzusammensetzung	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sieben ISO 565 (1990)</th> <th>Grenzwert (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31,5 mm</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>22,4 mm</td> <td>98-100</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>85-99</td> </tr> <tr> <td>8 mm</td> <td>0-20</td> </tr> <tr> <td>4 mm</td> <td>0-5</td> </tr> </tbody> </table>		Sieben ISO 565 (1990)	Grenzwert (%)	31,5 mm	100	22,4 mm	98-100	16 mm	85-99	8 mm	0-20	4 mm	0-5
Sieben ISO 565 (1990)	Grenzwert (%)														
31,5 mm	100														
22,4 mm	98-100														
16 mm	85-99														
8 mm	0-20														
4 mm	0-5														
4.4	Kornform	Fl <sub>15</sub>													
4.6	Gehalt an Feinanteilen	f <sub>1,5</sub>													
5.2	Widerstand gegen Zertrümmerung	LA <sub>NPD</sub>													
5.5	Rohdichte prd	2.45 - 2.65 Mg/m <sup>3</sup>													
5.5	Wasseraufnahme	0.5 – 2.0%													
5.7.1	Frost-Tau Widerstand	F <sub>2</sub>													
5.7.1	Magnesiumsulfat-Beständigkeit Nachweiß über NaCl-Verfahren < 8%	MS <sub>18</sub>													
5.7.2	Raubeständigkeit	NPD													
5.7.3	AKR Reaktion	EI	DAfStb Alkali-Richtlinie 2013:10												
6.2	Chloride	≤ 0.001%	EN-12620												
6.3.1	Säurelösliches Sulfat	AS <sub>0,2</sub>													
6.3.2	Gesamtschwefelgehalt	≤ 0.038%													
6.4.1	Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	erfüllt													
6.5	Carbonatgehalt	NPD													

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr.9  
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nr.4.

Weeze: 3 Juni 2024

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

M. Pollaers  
 Qualitätsbeauftragter

